



DT-SG 600	hardfacing MIG-Wire TIG-Rod
ข้อมูลจำเพาะ:	DIN 8555: M SG 6-GZ-60 Werkstoff Nr .: 1.4718
การประยุกต์ใช้:	ลวดแข็งสำหรับสร้างชั้นแข็งซึ่งขึ้นอยู่กับ รอยขีดข่วนรุนแรง เหมาะสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรที่หันหน้าเข้าหา edges และ edges ของถังชุด ใช้ปั๊มเฟอร์ชิ้นแรกเพื่อปู ความไวต่อการแคร็ก (DT-1.4370)
องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):	C: 0,45 Mn: 0,40 Cr: 9,20 Si: 3,00
คุณสมบัติทางกล: (ทั่วไป)	ความแข็ง Rockwell ~ 59 HRC
อนุมัติ:	ตามความต้องการ
การป้องกันบรรยากาศ:	M11-M13, M21-M23: EN439 TIG: I1
บรรจุภัณฑ์:	MIG / MAG: สิ่งของ D 100 / D 200 / K 200 / K 300 TIG: กล่องขนาด 10 กิโลกรัม