



DT-AIMg5	Alumimium MIG / MAG-Wire TIG-แท่ง
ข้อมูลจำเพาะ:	DIN 1732: SGAIMg5 โลหะผสมไม่มี: 3.3556 AWS A-5.10 ER 5356 EN ISO 18273 (2044): AIMg5Cr (A)
การประยุกต์ใช้:	เข้าร่วมกับ Al-Mg-alloys
องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):	Mn: 0,30 Mg: 5,00 Ti: 0,15 Al: ส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติทางกล: (ทั่วไป)	0.1 การยืดตัว (Rp0,2) 100 N / mm ² แรงดึง (Rm) 250 N / mm ² การยืดตัว (A) (Lo = 5do) 25% อุณหภูมิสูง 100 °C อุณหภูมิต่ำ -196 °C
อนุมัติ:	MIG / WIG TUV, DB, C € -Zeichen
การป้องกันบรรยากาศ:	TIG-rods (EN439) I 1 MIG / MAG-wire (EN439) I 1 / I 3
สื่อฐานทั่วไป:	AlMg AlMg5 ALMg4.5Mn AlZn4.5Mg1 AlMgSi0,5 AlMgSi0, 7 AlMgSi1 AlMg1SiCu G-AlMg3 (Si) G-AlMg5 (Si) AlMg2.7Mn (ตรวจสอบความต้านทานการกัดกร่อน)
บรรจุภัณฑ์:	MIG / MAG: สิ่งของ D 100 / D 200 / K 200 / K 300 TIG: กล้องขนาด 10 กิโลกรัม